

Klebe- und Einbettmörtel K&E



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zum Kleben und Einbetten. Lässt sich mit organischen und anorganischen sarnagranol Deckputzen beschichten.



Art-Nr. 101.000.0000

Anwendung Verkleben der Wärmedämmplatten auf sauberen, tragfähigen Untergrund. Beschichten der Wärmedämmplatten mit gleichzeitigem Einbetten des Armierungsgewebes.

Aufbereitung 8 Liter Wasser mit Inhalt von einem Sack gut mischen, manuell oder maschinell. Wenn nötig Konsistenz durch Beigabe von Wasser oder Trockenmörtel korrigieren.

Verarbeitung Aufbereiteten Mörtel innerhalb von 60 Minuten verarbeiten. Das Kleben und Beschichten der Wärmedämmplatten kann auch maschinell erfolgen.

Keine Verarbeitung unter + 5°C / über + 30°C Luft- und Oberflächentemperatur, bei Frostgefahr und starkem Wind während der Austrocknungszeit.

Verbrauch Trocken	System K5 / K-Pietra	Kleben	4-5	kg/m ²
		Einbetten	5-6	kg/m ²
	System K6	Kleben	6-7	kg/m ²
		Einbetten	8-9	kg/m ²

Grundputz	Schichtdicke inkl. Armierungsgewebe		
	System K5 / K-Pietra	4-6	mm
	System K6	6-8	mm

Aushärtung

Pro mm Schichtdicke 2-2.5 Tage, je nach Witterung

Schutzmassnahmen Muss bis zur vollständigen Austrocknung vor folgenden Einflüssen geschützt werden, gemäss SIA 243:2008, Art. 5.1.6:
Schlagregen
starker Wind
schädliche Sonneneinstrahlung
schädliche Temperaturen, Frost und Hitze

Sicherheitshinweis
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Gefahrenhinweise	H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen.		
Lieferform	Säcke und Big Bag		
	Gewicht pro Sack	25	kg
	Palette	35	Säcke
	Gewicht pro Big Bag	1000	kg
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.		
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.		